

PREMIUM COAT 輝 —かがやき—

作業説明書

【セット内容】

品名	備考
①PREMIUM COAT 輝 主剤	施工用 一台使い切りとなります。
②主剤塗布クロス（水色）	
③主剤ふき取りクロス（黄）	
④主剤仕上げクロス（ピンク）	
⑤クリアケース	お客様用 ※施工証明書の施工店（控）は コピーし保管して下さい。
⑥メンテナンスクリーナー	
⑦メンテナンスクリーナー 塗布クロス（水色）	
⑧メンテナンスクリーナー 仕上げクロス（ピンク）	
⑨ユーザーブック	
⑩施工証明書	

《作業方法》

1. シャンプー洗車

- ①ボディ全体に水をかけ、ゴミや汚れを流してください。
- ②カーシャンプーは十分泡立ってます。
- ③泡立てたシャンプー液をスポンジにたっぷりと含ませボディの汚れを取り除いてください。
- ④シャンプー終了後、ボディについた洗剤をよく水で洗い流してください。

2. 鉄粉除去

鉄粉除去剤、鉄粉粘土などを使用してボディについた鉄粉を除去します。

※使用方法については、各製品の使用方法を参照してください。

3. 水洗い、エアブロー

- ①カーシャンプー、鉄粉除去終了後ボディ全体を水でよく洗い流します。
- ②柔らかいクロス等で水をよく除去します。
- ③エアガンなどを使用し、ボディの隙間に入っている水を除去します。

ドアミラー下・ドア回り・フロントグリル周辺・テールレンズまわり・リアバンパー給油口などよく水を除去します。


4. 脱脂作業（アルコール脱脂）

- ①塗布面に油分・ワックスが残っていると定着性が悪くなり、コーティングムラが生じる可能性があります。新車であっても必ず脱脂作業を行ってください。

※シンナーは絶対に使用しないでください

5. コート剤塗布


◎コーティング塗布部 ×コーティング塗布不可



①主剤塗布クロス（水色）にコート剤を適量付けます。

コート剤は付着していればOKです。たっぷり付ける必要はありません。


コート剤の塗布は下図のようにクロスを動かします。 ※円運動は絶対にしないでください。



素早く塗布するようにしてください。

時間をかけるとふき取りがしにくくなる可能性があります。

コート剤主剤塗布はパネル毎に行います。（下図参照） 塗り漏れが無いようにしてください。



【注意】

炎天下での作業はやめてください。 ボディが高温の場合も作業は控えてください。

湿度が80%以上の場合、雨・強風時などで作業環境が悪い場合も作業はおやめください。

6. コート剤拭きとり、仕上げ拭き作業

コート剤塗布後すぐにふき取りをします。

①コート剤を塗布したら、すぐに主剤ふき取りクロス（黄色）でふき取ります。

力を入れる必要はありません。軽く液剤を伸ばすように拭くのがコツです。

②次に主剤仕上げクロス（ピンク）でコート剤を拭き取ります。

①、②ともに力を入れずなでるように作業します。

③拭き上げ後、拭き取り漏れがないか、様々な角度からチェックします。もし拭き残しがあった場合はあわてず仕上げクロスで拭き上げます。ムラが除去できない場合はあわてずそのまま2時間以上放置しコンパウンドで磨くとムラが取れます。

その個所は再度コーティング作業を行います。

日頃のお手入れ方法

鳥の糞や樹液、雨の汚れが付着した場合は、水洗いにて洗車を行うことで、コート剤の効果がより高くなり、愛車をしっかりとガードします。
定期的な水洗い洗車を行ってください。

メンテナンスクリーナーを使用する場合

- ①メンテナンスクリーナーを使用する際は、塗布クロス（水色）を水に浸し軽く絞ります。
- ②メンテナンスクリーナーを軽く振って下さい。
（沈殿物がある場合がありますが問題ありません）
- ③絞ったクロスにメンテナンスクリーナーを適量染み込ませます。
- ④③のクロスで濡れたボディ全体に薄く塗り伸ばして下さい。
- ⑤付属のメンテナンスクリーナー用仕上げクロス（ピンク）で全体を拭き上げて完了です。

メンテナンスクリーナーの拭き残しなどで白い筋が残ってしまった場合
水に濡らしたクロスで軽く拭いてから拭き上げクロスで拭き取ってください。
拭き取りは軽く行ってください。

※メンテナンスクリーナーを塗布すると汚れが付きにくくなり、光沢がアップします。
※落ちにくい汚れがある場合もメンテナンスクリーナーを使用してください。
※汚れの原因は様々です。放置せず、洗車／メンテナンスを行ってください。

施工証明書

施工証明書は 1通付属されております。
必要事項に記入の上、原本をお客様に渡してください。施工店様にも1通写しを保管いただくようお願いいたします。

この製品に関するお問い合わせ

オンサイト株式会社 OS Coat事業部

埼玉県春日部市大畑155-2 〒344-0022

TEL : 048-812-7100 FAX : 048-812-7123

info@onsight-japan.com

<http://www.onsight-japan.com>

